

Fiches techniques et d'utilisation

Mastic acrylique ADM 316 Pierre

Article Number:

42330

Languages:

fr

FICHE TECHNIQUE

MASTIC ACRYLIQUE BERNER ADM

NOM COMMERCIAL : BERNER ACRYL ADM 316

REFERENCE : ADM 316

CODE ARTICLE : 42332 (Blanc), 42331 (acajou), 42330 (pierre), 42328 (chêne), 42329 (gris)

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :

BERNER ACRYL est un mastic monocomposant plasto-élastique, bas module, d'une qualité supérieure, à base de dispersion acrylique évoluée, labellisé SNJF façade.

Base	: dispersions acryliques
Consistance	: pâte stable
Système de durcissement	: polymérisation physique
Pelliculation	: 20 min à 23° C et 50 % H.R.
Vitesse de polymérisation	: 1.5 mm / 24 h à 23° C et 50 % H.R.
Retrait	: 20 % maxi (DIN 52451).
Résistance aux températures	: - 20° C à + 80° C
Déformation maximale	: 12.5 %
Résistance aux U.V.	: Bonne
Couleurs	: Blanc, gris, acajou, chêne, ton pierre
Densité	: 1.68g/MI

Conditionnement : Cartouche 310 ml

Très bonne applicabilité.

Conserve sa couleur et reste étanche après polymérisation.

Peut être peint après polymérisation. Vérifier cependant la compatibilité des peintures employées avec les dispersions acryliques.

Possède une très bonne adhérence sur la plupart des matériaux poreux.

APPLICATIONS :

- * Joints ayant un faible mouvement : 12.5 % maxi
- * Bouchage de fissures dans du béton et du plâtre
- * Joints de raccordement dans la construction, surtout pour des matériaux poreux.

SUPPORTS :

- * Nature : tous matériaux de construction poreux ou non poreux (bois, béton, alu, brique...)
- * Condition : la surface doit être propre, sèche, dépoussiérée et dégraissée, ne pas utiliser en contact prolongé avec l'eau.
- * Traitement préalable : sur des supports très poreux, appliquer préalablement une couche de fond avec du mastic dilué (une portion de mastic pour 2 portions d'eau)
Il est conseillé de faire un essai d'adhérence sur tout support

DIMENSION DU JOINT :

Largeur minimale	: 5 mm
Largeur maximale	: 20 mm
Profondeur mini	: 5 mm
Recommandation	: largeur du joint = profondeur du joint

MODE D'EMPLOI :

Application	: pistolet à main ou pneumatique
Température d'application	: + 5° C à + 30° C, ne pas appliquer quand il y a risque de pluie ou de gel
Produit de nettoyage	: à l'état frais avec de l'eau
Finition	: lisser à l'eau savonneuse avant formation de pellicule

STOCKAGE :

12 mois dans son emballage fermé dans un endroit sec et frais à des températures de + 5° C à + 25° C. Protéger contre le gel.

MESURE DE SECURITE :

Observer l'hygiène de travail usuelle. Se reporter à la fiche de données de sécurité pour plus d'infos.

NORME / AGREMENT :

LABEL S.N.J.F. - Mastic élastomère 1ère catégorie sans primaire.

Nota : La présente notice constitue une information générale ; il est indispensable que chaque utilisateur vérifie préalablement l'adaptation du produit aux matériaux et aux méthodes de travail utilisées. Nos produits sont de qualités supérieures et constantes, mais ne pourraient être mis en cause du fait de leur utilisation ou de leur comportement, qui sont du domaine de la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Nos services techniques sont à la disposition de chaque utilisateur pour tous renseignements.